

DG-SC

Pęczniejąca masa ogniochronna

Opis

Uniwersalna masa ogniochronna na bazie dyspersji. Pod wpływem ciepła DG-SC tworzy stałą, termoizolacyjną bryłę odporną na wilgoć, czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Obszary zastosowania

- Uszczelnianie instalacji elektrycznych i rur w ścianach GK oraz ścianach i stropach masywnych.
- Zamykanie szczelin pierścieniowych wokół pojedynczych przejść kablowych i rurowych.



Dostawa i pakowanie

DG-SC	
Pakowanie	kartusz
Wielkość op.	310 ml
Szt./skrzynia	12
Szt./paleta	600
Nr artykułu	
	01157000

DG-SC

Dane techniczne

Powłoka	antracytowa
Gęstość (+20 °C)	1300 kg/m ³ +/- 10 %
Lepkość (+20 °C)	pasta
Współczynnik rozszerzalności	15-26,5x
Ciśnienie rozprężania	1,0 - 1,9 N/mm ²
Temperatura nakładania	+5 - +25 °C
Kategoria użytkowa	typ X zgodnie z EOTA TR024
Sposób nakładania	<ul style="list-style-type: none">• nakładać szpachlą• powierzchnie muszą być suche i wolne od pyłu oraz smaru
Trwałość przetworzonego wyrobu	<ul style="list-style-type: none">• chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami i później nakładanymi warstwami• chronić przed wilgocią

Składowanie	Chłodne i zimne miejsce (+5 - +25 °C). Chronić przed mrozem! Prawidłowo przechowywany może pozostać zamknięty przez co najmniej 18 miesięcy.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa (MSDS)	Postępować zgodnie z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) nr	01157000-DG-SC