

NOVASIT BM

Zaprawa ogniochronna

Opis

Bezwłóknista zaprawa specjalna o szczególnie wysokiej przyczepności i stabilności oraz niskich wymogach w zakresie szalunku.

NOVASIT BM stosuje się na całym świecie od ponad 30 lat.

Obszary zastosowania

- Do uszczelniania kablowych, rurowych i mieszanych przejść instalacyjnych.
- Można stosować w ścianach GK oraz ścianach i stropach masywnych.



Dostawa i pakowanie

NOVASIT BM		
Opakowanie	worek	wiadro
Wielkość op.	20 kg	10 kg
Numer artykułu		
	01161000	01161010

NOVASIT BM

Dane techniczne

Reakcja na ogień	NOVASIT BM spełnia wymogi klasy A1 według EN 13501-1.	
Barwa	szary cement	
Gęstość objętościowa (zaprawa świeża)	1200 ± 100 kg/m ³	
Gęstość objętościowa (zaprawa sucha)	≥ 900 kg/m ³	
Wytrzymałość na ściskanie	M 2.5	
Temperatura nakładania	≥ +5 °C	
Czas schnięcia	ok. 2-3 godziny	
Gotowość do malowania	po ok. 28 dniach	
Kategoria użytkowa	Typ Z ₂	zgodnie z EOTA TR024
Sposób stosowania	Powierzchnie muszą być stałe, wolne od substancji zmniejszających przyczepność oraz pyłu. Powierzchnie chłonne należy wstępnie zwilżyć wodą. Konsystencję zaprawy należy tak dostosować, aby wypełniła wszystkie niezbędne elementy budowlane bez tworzenia wolnych przestrzeni.	
Zużycie	6-7 l wody + 20 kg zaprawy suchej ≈ 20 l gotowej do użycia zaprawy mokrej ≈ 20 l objętości po utwardzeniu	

Składowanie	Chłodne i suche miejsce. Prawidłowo przechowywany może pozostać zamknięty przez co najmniej 12 miesięcy.	
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	Postępować zgodnie z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej.	
Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) nr	01161000-NOVASIT-BM	